2022 LANKOFUGEANT

MORTIER MINCE D'IMPERMEABILISATION

APPLICATION DIRECTE SUR PARPAINGS

IMPERMEABILISATION ET PROTECTION

LES "PLUS" PRODUIT

- **Jusqu'à 90%* de poussière en moins**
- **Application directe sur parpaings**
- **Intérieur / Extérieur**
- **Excellente qualité de mise en oeuvre**
- **Très bonne adhérence sur béton**
- **Conforme à la norme EN 1504-2**

SANS POUSSIÈRE ENVIRONNEMENT & CONFORT

PROPRIETES

Mortier hydraulique hydrofugé, à base de ciments spéciaux, de charges minérales et d'adjuvants.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation intérieure et extérieure des maçonneries et des bétons enterrés ou à l'air libre :

- Sous-sols de pavillons
- Murs de cave
- Fondations d'immeubles
- Bassins

Les ouvrages doivent être conformes aux textes les régissant.

CARACTERISTIQUES

- **Couleur :** gris
- **Densité produit durci** : 1,7
- **Granulométrie** : 0 - 0,5
- **pH** : 12
- **D.P.U.** : environ 3 heures à 20°C

Adhérence CE
EN 1542
Adhérence par essais d'arrachement
> 0,8 MPa

Perméabilité à la vapeur d'eau CE
EN ISO 7783-2
Perméabilité à la vapeur d'eau
Classe I : Sd < 5 m

Absorption capillaire CE
EN 1062-3
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau
W < 0,1 kg/m² h ^{0,5}

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dégraissé, dépoussiéré, les parties friables éliminées.
- Ragréer les nids de cailloux, les zones de bullage, boucher les fissures et les joints creux.
- Réaliser des gorges aux angles entrants (jonction sol/mur, mur/mur, mur/radier).
- Mouiller abondamment le support, de préférence quelques heures avant le traitement.

Préparation du produit

- Mélanger 25 kg de produit avec 5,5 à 6,5 litres d'eau potable (respecter le dosage en eau).
- Malaxer mécaniquement jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse et homogène.
- Sur béton banché ou sur support lisse, gâcher à l'aide du mélange suivant : 1 l de **751 LANKOLATEX** + 5 l d'eau pour 25 kg de **2022 LANKOFUGEANT**.
- Laisser reposer le mélange 5 minutes environ, avant application.

Application du produit

- Application en 2 couches croisées minimum, à la brosse mi-dure, au balais coco ou a la lisseuse.
- Avant aplication de la 2ème couche, il doit s'écouler une durée de 8 à 24 heures.
- Réhumidifier la 1ère couche avant l'application de la 2ème.
- Pour les travaux de soubassement, possibilité de colorer avec le **333 NOIR DE VOIRIE.**
- Nettoyage des outils à l'eau aussitôt après emploi.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation entre + 5°C et + 35°C.
- Eviter une application extérieure en plein soleil, ou sur support surchauffé.
- Les fissures actives feront l'objet d'un traitement particulier.
- L'utilisation directe sur parpaings est réservée aux murs de 2ème et 3ème catégories (garages, chaufferies, caves,...).
- Epaisseur minimale de l'enduit après séchage : 2 mm.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

3 kg/m² pour 2 couches.

CONDITIONNEMENTS

- Sac de 25 kg

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité et du gel.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Conforme à la EN 1504-2 principes 2 et 8.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Fiche Technique 05/2010

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com